



SISTEMI INNOVATIVI



REV. 260026

COPER GUM

Impermeabilizzante liquido acrilico all'acqua

CARATTERISTICHE

Il **COPER GUM** è un impermeabilizzante liquido, monocomponente, di qualità superiore, pronto all'uso, molto viscoso, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti. Essendo tixotropico, è adatto sia per l'utilizzo in verticale che in orizzontale. Una volta asciutto, forma un rivestimento protettivo impermeabile, elastico e calpestabile, resistente agli U.V. ed agli agenti atmosferici.

È certificato REMADE IN ITALY da BUREAU VERITAS.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **COPER GUM** è ideale per l'impermeabilizzazione di lastrici solari, terrazze, balconi anche già piastrellati in gres porcellanato, mattoni in cemento, ecc., manufatti in calcestruzzo armato, supporti in lamiera, ecc., sia a pavimento che a parete.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importantissimo che la superficie da impermeabilizzare sia perfettamente asciutta, ben pulita, priva polvere, parti sfaldanti o separanti, esente da oli, grassi e muffe.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Stendere quindi a pennello, rullo o spruzzo in almeno due mani, intervallate l'una dall'altra da almeno 24 ore. Se il supporto è assorbente, diluire la prima mano con acqua pulita dal 10 al 20% massimo.

Si può armare con **RETE PB FINE** in fibra di vetro apprettata oppure con **VELO VITA** in fibre di poliestere, da annegare nella prima mano a fresco di **COPER GUM**.

Prima dell'impermeabilizzante, per garantire una totale continuità ed impermeabilità del sistema, applicare con **I'ANCORANTE BH** gli accessori speciali **GIUNTO BOND** (banda impermeabile elastica), **ANGOLARE B10** (angolare impermeabile elastico per angoli interni) e **ANGOLARE B11** (angolare impermeabile elastico per angoli esterni), in corrispondenza del raccordoparete/parapetto con il pavimento e dei giunti di dilatazione.

AVVERTENZE

- Per interventi nuovi, predisporre il massetto con opportune pendenze per evitare ristagni d'acqua; per interventi su supporti esistenti, invece, verificarne le pendenze prima dell'applicazione del **COPER GUM**.
- Evitare di applicare al di sotto di 5° C e al di sopra di 35° C.
- Non applicare con sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Proteggere da piogge accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non arrivi mai a 0°.
- Usare il **COPER GUM** senza aggiungere altri materiali estranei.
- In presenza di elevata umidità ambientale, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi destinati a contenere acqua potabile.
- Teme il gelo.

REV. 260026

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzante liquido, monocomponente, di qualità superiore, pronto all'uso, molto viscoso, di colore bianco, grigio, rosso o verde, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti, certificato REMADE IN ITALY da BUREAU VERITAS, idoneo per l'impermeabilizzazione di lastrici solari, terrazze, balconi anche già piastrellati in gres porcellanato, mattoni in cemento, supporti in lamiera, ecc., manufatti in calcestruzzo armato, ecc., sia a pavimento che a parete, da diluire nella prima mano con acqua pulita dal 10 al 20% massimo solo su supporti assorbenti, avente un consumo di 1,5 / 1,8 kg per m² per due mani, tipo **COPER GUM BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso. Prima mano diluita con acqua pulita al 10 ~ 20 % max solo per supporti assorbenti e seconda mano come fornito.
COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa - inerti selezionati - additivi idrofobizzanti
VISCOSITÀ (gir 5 / 5 rpm)	ca. 44.000 mPa*s
pH	9,00 ~ 10,0
COLORE	bianco, grigio, rosso o verde
RESA	1,5 / 1,8 kg per m ² per due mani
CONFEZIONI	scatole da kg 1 x 12; secchielli da kg 6 e 20
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 2 ore a 20° C - indurimento totale 7 gg. (a seconda della temperatura)
TMF	5° C
IMPERMEABILITA' ALL' ACQUA	nessuna penetrazione (EN 14891:2012 Annex A.7) – rapporto di prova N° 20235679/1 Modena Centro Prove s.r.l.
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	200 %
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	discreta
TOSSICITÀ	consultare scheda di sicurezza
PEDONABILITÀ	calpestabile
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.