



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 208024

COPER TRON FINISH 2CRivestimento protettivo poliuretanico bicomponente speciale per **COPER TRON****CARATTERISTICHE**

Il **COPER TRON FINISH 2C** è un rivestimento protettivo poliuretanico alifatico modificato con resine elastiche, bicomponente, impermeabile, di tecnologia superiore, di colore bianco o colorato, specifico per una migliore protezione di **COPER TRON**.

Possiede alta resistenza agli urti ed all'abrasione oltre che agli agenti atmosferici ed agli U.V., specialmente nella colorazione bianca.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Il **COPER TRON FINISH 2C** è idoneo come rivestimento protettivo poliuretanico bicomponente speciale per il **COPER TRON**, laddove fossero presenti condizioni ambientali particolarmente difficili, quali contesti marini, montani, industriali, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere coesa e compatta, regolare senza fessure e crepe, asciutta, sana e pulita ed esente da polvere, oli, grassi e muschi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare i due componenti di **COPER TRON FINISH 2C** solo al momento dell'applicazione. Il prodotto si applica con pennello, rullo o spruzzo airless con ugelli da 0,019 – 0,021

pollici a pressione di 120 bar in unica mano. È possibile diluire il **COPER TRON FINISH 2C** con il **DILUENTE 200.400** dal 5 al 10% in funzione del tipo di applicazione.

AVVERTENZE

- Evitare di applicare al di sotto di 5°C e al di sopra di 30°C.
- Non applicare con sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Usare il prodotto tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei, con l'eventuale aggiunta solo di **DILUENTE 200.400** dal 5 al 10%.
- Proteggere da piogge accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non arrivi mai a 0°.
- Non usare all'interno.
- Applicare in aree ben ventilate.
- Non fumare durante l'applicazione.
- Non applicare in presenza di fiamme libere.
- Qualora si volesse applicare in doppia mano, fare trascorrere tra le due mani almeno 24 ore.
- Non applicare su supporti non compatti e non solidi.
- Si consiglia di pulire gli attrezzi con **DILUENTE 200.400**.
- Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il prodotto entro la giornata, nel più breve tempo possibile.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento protettivo poliuretanico alifatico modificato con resine elastiche, bicomponente, impermeabile, di tecnologia superiore, di colore bianco o colorato, specifico per la protezione di **COPER TRON BUFFA**, con alta resistenza agli urti ed all'abrasione oltre che agli agenti atmosferici ed agli U.V., specialmente nella colorazione bianca, da applicare in unica mano con pennello, rullo o spruzzo airless con ugelli da 0,019 – 0,021 pollici a pressione di 120 bar, avente un consumo medio di circa 150 g x m² per mano, tipo **COPER TRON FINISH 2C BUFFA**.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

DILUIZIONE	dal 5 al 10%
COMPOSIZIONE	resine poliuretaniche alifatiche modificato con resine elastiche
VISCOSITÀ A 20°C (ISO 2431 Coppa Ø6)	75 ± 15 secondi
COLORE	bianco o colorato
MASSA VOLUMICA	1,19± 0,05 Kg/l
SOSTANZE NON VOLATILI (EN ISO 3251)	70 % (in peso); 60% (in volume)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -30°C a +90 ° C in aria
DURATA IN VASO A 22°C (UNI EN ISO 9514)	4 ore
RAPPORTO DI MISCELA parti in volume di componente A parti in volume di componente B	100 30
CONSUMO	circa 150 g x m ² per mano
SPESSORE TEORICO	70 micron
PERMEABILITÀ ALLA CO ₂ (EN 1062-6)	SD >120 m
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (EN ISO 7783-2)	SD >3 m
INDURIMENTO A 22°C, 50 % U.R.	Secco al tatto: 2 ore sovrapplicazione: 12 ore indurito in profondità: 48 ore indurimento completo: 10 giorni
RILASCIO SOSTANZE CORROSIVE	SR
RESISTENZA ALL'USURA (EN 13892-4)	AR0,5
FORZA DI ADERENZA (EN 13892-8)	B2,0
RESISTENZA ALL'URTO (EN ISO 6272)	IR4
RESISTENZA CHIMICA (EN 13529)	CR4 (classe II per miscela di idrocarburi) CR10 (classe I per acido solforico al 20%) CR11 (classe II per idrossido di sodio al 20%) CR14 (classe II per tensioattivo)
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	F _{FL}

STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità; temperatura tra +5 e +35°C
CONFEZIONI	secchielli da 13 kg (10 kg Comp. A + 3 kg Comp.B)
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.