



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 188026

PRIMER AI SILICATI

Primer a base di silicati di potassio ad elevato potere penetrante e consolidante ad elevata traspirabilità. Per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE

Il **PRIMER AI SILICATI** è un primer-consolidante ai silicati di potassio, all'acqua, esente da solventi, inodore, altamente traspirante, specifico per la preparazione di superfici murarie.

Esso conferisce uniformità d'assorbimento e consente una migliore aderenza ai supporti delle nostre pitture o finiture a spessore ai silicati di potassio, mantenendoli traspiranti e senza formare pellicola, non variando l'aspetto materico delle superfici. Grazie alle sue caratteristiche, è anche idoneo come consolidante corticale per intonaci e/o finiture minerali esistenti (non a base acrilica) purché aderenti al supporto murario, tufo, ecc..

CAMPI D'IMPIEGO

Il **PRIMER AI SILICATI** è indicato per il trattamento delle superfici murarie, prima dell'applicazione della nostra pittura **RISANAVITA AI SILICATI** oppure delle nostre pitture a base di grassello di Calce **CALCITE FIORE** e **CALCITE FIORE EXTRA**. Grazie alle sue caratteristiche, è anche idoneo come consolidante corticale per intonaci e/o finiture minerali esistenti (non a base acrilica) purché aderenti al supporto murario, tufo, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti nuovi devono essere stagionati da almeno 20 gg. e non devono presentare tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline, pitture preesistenti o intonaci poco consistenti devono essere asportati

meccanicamente. Prima dell'applicazione, accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **PRIMER AI SILICATI** in ragione di 1:1 in volume con acqua pulita in relazione all'assorbimento del supporto. Applicare quindi una mano di **PRIMER AI SILICATI** a pennello o a rullo.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C o con umidità massima superiore all'85 %.

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.

Non applicare su superfici sporche o incoerenti, supporti gelati o in fase di disgelo, ecc..

Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

Usare **PRIMER AI SILICATI**, non aggiungendo materiali estranei diversi dall'acqua.

Teme il gelo.

REV. 188026

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di primer-consolidante ai silicati di potassio, all'acqua, esente da solventi, inodore, altamente traspirante, specifico per la preparazione di superfici murarie, per conferire uniformità d'assorbimento e consentire l'aderenza ai supporti della pittura **RISANAVITA AI SILICATI BUFFA** oppure delle pitture a base di grassello di calce **CALCITE FIORE BUFFA** e **CALCITE FIORE EXTRA BUFFA**, idoneo anche come consolidante corticale per intonaci e/o finiture minerali esistenti (non a base acrilica) purchè aderenti al supporto murario, tufo, ecc., da applicare diluito in ragione di 1:1 in volume con acqua pulita e applicato in mano unica con pennello o rullo avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici avente un consumo di 0,080 / 0,125 l per m² tipo **PRIMER AI SILICATI BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	1:1 con acqua.
CONSUMO	0,080 – 0,125 l/m ²
RESA	8-12 m ² /l
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% DI U.R.	Fuori polvere 30' - 1 ora, Sovraverniciabile 4-5 h
RESIDUO SECCO A 105°C	18,0 ± 1,0%
DENSITA' (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
pH	11,2,0 ± 0,5
COLORE	Trasparente
CONFEZIONI	Tanica 5 l Tanica 25 l
STOCCAGGIO	18 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo o umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.