



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 129024

**RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO**

Pittura minerale acril silossanica traspirante

**CARATTERISTICHE**

Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO** è una pittura minerale acril silossanica, di alta qualità, con buona permeabilità al vapore ed idrorepellenza, per interno ed esterno.

Per la sua speciale formulazione è inoltre resistente agli agenti atmosferici ed agli U.V., con la formazione di un film inattaccabile da muffe ed alghe, indicata anche per la protezione in facciata in zone prossime al mare, e idonea per qualsivoglia opera di pregio dove si vuole ottenere una pittura di alta qualità, e resistenza.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO** è una pittura ideale per la protezione di facciate in edifici sia nuovi che esistenti in zone particolarmente esposte, comprese quelle marine. Da applicare preferibilmente su rasanti tecnici quali **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO**, **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS FIBRO**, **RASOX PLUS MEDIO**, **RASOX PLUS FINE**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere inoltre asciutto, regolare ed assorbente. Applicare quindi il nostro **PRIMER ACRIL SILOSSANICO** ad una mano, almeno 24 ore prima della prima mano di **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO**.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Diluire il prodotto con acqua pulita al 20-25 % circa e mescolare accuratamente; applicare quindi a due mani, intervallate di circa 8-10 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo a mani incrociate.

**AVVERTENZE**

- Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5°C.
- Non applicare con umidità superiore al 75%.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura, in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Predisporre i ponteggi in modo così da dare continuità architettonica all'opera, per evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere con l'applicazione, assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente ancorato.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

REV. 129024

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale acril silossanica, di alta qualità, con buona permeabilità al vapore ed idrorepellenza, per interno ed esterno, resistente agli agenti atmosferici ed agli U.V., con la formazione di un film inattaccabile da muffe ed alghe, da diluire con sola acqua pulita, indicata per la protezione di facciate in edifici sia nuovi che esistenti in zone particolarmente esposte, comprese quelle marine e preferibilmente sui nostri rasanti tecnici quali **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA**, **RASOX PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS FIBRO BUFFA**, **RASOX PLUS MEDIO BUFFA**, **RASOX PLUS FINE BUFFA**, **RASOX STAR BUFFA**, ecc., preventivamente trattati con il **PRIMER ACRIL SILOSSANICO BUFFA**, da applicare a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,18 / 0,22 lt per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO BUFFA**.

## DATI TECNICI

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DILUIZIONE</b>                       | con acqua pulita al 20- 25%                                                  |
| <b>DENSITA' UNI EN ISO 2811-1:2003)</b> | 1,50 ± 0,05 Kg/lt base bianca<br>1,38 ± 0,05 Kg/lt base neutra               |
| <b>VISCOSITA' BROOKFIELD</b>            | 18.000 ± 3.000 cPs                                                           |
| <b>COLORE</b>                           | bianco o colorato                                                            |
| <b>RESIDUO SECCO A 105°C</b>            | - 64,0 ± 1,0%                                                                |
| <b>pH</b>                               | - 9 ± 0,5                                                                    |
| <b>ESSICCAZIONE</b>                     | - Fuori polvere 30' – 1 h<br>- Sovraverniciabile 8-10 h                      |
| <b>RESA</b>                             | 0,18 / 0,22 lt per m <sup>2</sup> per due mani                               |
| <b>CONFEZIONE</b>                       | secchielli da 4 / 14 lt                                                      |
| <b>STOCCAGGIO</b>                       | 18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |
| <b>TOSSICITÀ</b>                        | vedi scheda di sicurezza                                                     |

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante, sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*