



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 130024

# RISANAVITA AI SILOSSANI

Pittura minerale ai silossani ad alta traspirabilità

### CARATTERISTICHE

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** è una pittura minerale ai silossani, di alta qualità, con eccellente permeabilità al vapore ed idrorepellenza, per interno ed esterno.

Per la sua speciale formulazione è inoltre resistente agli agenti atmosferici ed agli U.V., con la formazione di un film inattaccabile da muffe ed alghe, indicata anche per la protezione in facciata in zone prossime al mare, e idonea per qualsivoglia opera di pregio dove si vuole ottenere una pittura di alta qualità, e resistenza.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI**, grazie alle sue caratteristiche di traspirabilità e resistenza, è una pittura ideale anche in zone esposte pure marine, a due mani sui nostri rasanti tecnici di sottofondo tipo **RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO, RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS MEDIO, RASOX PLUS FINE**, ecc., o anche come finitura a pittura sui nostri sistemi per la deumidificazione a parete, ad alto o a basso spessore.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere inoltre regolare ed assorbente.

Applicare quindi il nostro **PRIMER AI SILOSSANI** ad una mano, almeno 24 ore prima dell'applicazione del **RISANAVITA AI SILOSSANI**.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita al 20-25 % circa e mescolare accuratamente; applicare quindi a due mani, intervallate di circa 8-10 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo a mani incrociate.

### AVVERTENZE

- Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5°C.
- Non applicare con umidità superiore al 75%.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura, in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Predisporre i ponteggi in modo così da dare continuità architettonica all'opera, per evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere con l'applicazione, assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente ancorato.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

REV. 130024

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale ai silossani, di alta qualità, con eccellente permeabilità al vapore ed idrorepellenza, resistente agli agenti atmosferici ed agli U.V., con la formazione di un film inattaccabile da muffe ed alghe, per interno ed esterno, da diluire con sola acqua pulita, indicata anche in zone esposte pure marine sui nostri rasanti tecnici quali **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA, RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA, RASOX PLUS BUFFA, RASOX PLUS FIBRO BUFFA, RASOX PLUS MEDIO BUFFA, RASOX PLUS FINE BUFFA, RASOX STAR BUFFA**, ecc., o anche sui nostri sistemi per la deumidificazione a parete, ad alto o a basso spessore, preventivamente trattati con il **PRIMER AI SILOSSANI BUFFA**, da applicare a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,18 / 0,22 lt per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **RISNAVITA AI SILOSSANI BUFFA**.

## DATI TECNICI

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DILUIZIONE</b>                       | con acqua pulita al 20- 25%                                                  |
| <b>DENSITA' UNI EN ISO 2811-1:2003)</b> | 1,50 ± 0,05 Kg/lt base bianca<br>1,38 ± 0,05 Kg/lt base neutra               |
| <b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>             | 18.000 ± 3.000 cPs                                                           |
| <b>COLORE</b>                           | bianco o colorato                                                            |
| <b>RESIDUO SECCO A 105°C</b>            | - 64,0 ± 1,0%                                                                |
| <b>pH</b>                               | - 9 ± 0,5                                                                    |
| <b>ESSICCAZIONE</b>                     | - Fuori polvere 30' – 1 h<br>- Sovraverniciabile 8-10 h                      |
| <b>RESA</b>                             | 0,18 / 0,22 lt per m <sup>2</sup> per due mani                               |
| <b>CONFEZIONE</b>                       | secchielli da 4 / 14 lt                                                      |
| <b>STOCCAGGIO</b>                       | 18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |
| <b>TOSSICITÀ</b>                        | vedi scheda di sicurezza                                                     |

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante, sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare*