



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 177026

TOP ELAST FIBRO

Impermeabilizzante acrilico fibrorinforzato pronto in pasta

CARATTERISTICHE

Il **TOP ELAST FIBRO** è un impermeabilizzante acrilico, pronto in pasta, all'acqua, con quarzo, monocomponente, fibrorinforzato, di tecnologia superiore, riempitivo, di colore grigio, ideale per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, cucine, tetti piani, terrazze, balconi, ecc., anche su cartongesso. Grazie alla finitura ruvida consente un ottimo aggancio degli adesivi specifici per la posa di ceramica, gres porcellanato, mosaico vetroso, marmi, ecc.. E' ideale su pareti esterne esposte alle intemperie e/o cavillate, tetti a falde, assicurando un buon aggrappo alla malta per la posa successiva delle tegole.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **TOP ELAST FIBRO** consente l'impermeabilizzazione di bagni, docce cucine, terrazze, balconi, ecc., anche su cartongesso e, grazie alla finitura ruvida, consente un ottimo aggancio agli adesivi specifici per la posa di ceramica, gres porcellanato, mosaico vetroso, marmi, ecc.. È ideale, inoltre, per l'impermeabilizzazione di pareti esterne esposte alle intemperie e/o cavillate, tetti a falde, assicurando un buon aggrappo alla malta per la posa successiva delle tegole.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta, pulita e solida. Dal supporto devono essere eliminate polvere, tracce di oli e grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Su supporti vecchi o molto assorbenti, si consiglia di applicare preventivamente uno dei nostri primer **VIDUEST**, **PRIMER PA**, **PROMO MAX** o **FONDO VITA** in funzione del supporto.

Su supporti lisci o inassorbenti si consiglia l'uso di **PROMO MAX**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare **TOP ELAST FIBRO** in due mani con spatola liscia in acciaio inox, sia in orizzontale che in

verticale, lasciando trascorrere almeno 24 ore tra l'una e l'altra.

Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro già apprettata, avendo cura di annegarla nel primo strato a fresco di **TOP ELAST FIBRO**. Per garantire una totale continuità ed impermeabilità di sistema, è necessario, prima della stesura del **TOP ELAST FIBRO**, l'applicazione del **GIUNTO BOND** (banda impermeabile ed elastica) con i relativi accessori **ANGOLARE B10** e **ANGOLARE B11** sugli angoli fra pavimento e parete, e del solo **GIUNTO BOND** in corrispondenza degli eventuali giunti di dilatazione. In sistemi impermeabilizzanti a pavimento senza piastrellatura, applicare su **TOP ELAST FIBRO** il nostro **COPER EVOLUZIONE** per la protezione agli U.V.. In sistemi impermeabilizzanti in facciata, invece, applicare su **TOP ELAST FIBRO** la nostra **ELASTO PAINT** per la protezione agli U.V..

AVVERTENZE

- Non applicare il **TOP ELAST FIBRO** in spessori superiori a mm 2 per mano.
- Non applicare su superfici umide o soggette a ristagni d'acqua.
- Evitare di applicare al di sotto di 5°C e al di sopra di 35°C.
- Non applicare con minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o forte vento.
- Proteggere dalla pioggia o da venute d'acqua accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non scenda mai a zero gradi.
- Usare il **TOP ELAST FIBRO** senza aggiungere materiali estranei o acqua.
- Teme il gelo.

REV. 177026

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzante acrilico, elastomerico, pronto in pasta, fibrorinforzato, riempitivo, ad alte prestazioni, di colore grigio, ideale per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, cucine, terrazze, balconi, ecc., anche su cartongesso, grazie alla finitura ruvida consente un ottimo aggancio degli adesivi specifici per la posa di ceramica, gres porcellanato, mosaico vetroso, marmi, ecc., ideale anche su pareti esterne esposte alle intemperie e/o cavillate, tetti a falde, consentendo un buon aggrappo alla malta per la posa successiva delle tegole, da applicare con spatola liscia in acciaio inox, avente un consumo senza rete di armatura su traversato o massetto di 1,2 / 1,5 kg per m² (prima mano) e 0,7 / 0,9 kg per m² (seconda mano), e di 2,4 / 2,7 kg per m² per due mani se armato con rete su traversato o massetto, tipo **TOP ELAST FIBRO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	pasta
COMPOSIZIONE acquosa - inerti selezionati - additivi idrofobizzanti - fibre inorganiche	- resine acriliche in dispersione
COLORE	grigio
CONFEZIONE	secchielli da 6 / 20 kg
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
RESA	- 1,2 / 1,5 kg per m ² (prima mano) e 0,7 / 0,9 kg per m ² (seconda mano) su traversato senza rete di armatura; - 2,4 / 2,7 kg per m ² per due mani su traversato con rete di armatura
RAPPORTO IMPASTO	pronto all'uso
CONSISTENZA	plastica
pH IMPASTO	9
PESO SPECIFICO IMPASTO	1,6 g / cm ³
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5° C a +35° C

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.